

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

MATERIAL:	Espuma de polietileno
TIPO:	No reticulada
DENOMINACIÓN:	POLIETILENO NO RETICULADO
REVISIÓN:	rev-0 / jun-08



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD:	20 - 300 Kg/m ³	ISO 845
DEFORMACIÓN REMANENTE: 1/2h recuperación	(22h/23°C/50%) 7 - 32 %	ISO 1856-B
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:		ISO 1926
Longitudinal	210 - 1500 KPa	
Transversal	130 - 1500 KPa	
ALARGAMIENTO:		ISO 1926
Longitudinal	70 - 165 %	
Transversal	45 - 150 %	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:		ISO 845
25%	12 - 85 KPa	
50%	50 - 425 KPa	

No deben considerarse especificaciones. Son valores obtenidos, en base a la información disponible en Modisprem, S.A.