

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

MATERIAL:	Policloruro de Vinilo
TIPO:	0
DENOMINACIÓN:	PVC
REVISIÓN:	rev-0 / oct-09



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD:	110 - 145 Kg/m ³	
RESISTENCIA TRACCIÓN:	≥ 150 - ≥ 200 KPa	DIN 53571
ALARGAMIENTO:	≥ 120 %	DIN 53571
COMPRESION SET: (50% 23°C 72h)	≤ 20 - ≤ 40 %	DIN 53572
COMPRESION DEFLECCION:		ASTM 1667
0 seg.	7 - 30 Kpa	
60 seg.	4,5 - 17,5 Kpa	
DUREZA SHORE 00:	18 - 33 Sh00	
FLAMABILIDAD:	< 100(desde 6mm)mm/min	FMVSS 302
RANGO DE TEMPERATURA:	-30 / +60 °C	

(*) No deben considerarse especificaciones. Son valores obtenidos, en base a la información disponible en Modisprem S.A.